



## NA BETONOVÉ DLAŽBY

pryskyřičný roztok

1866

HOŘLAVINA

Zápalný stupeň 42°C

Dráždí dýchací cesty. Obsahuje dráždivá ředidla Udržujte důkladně uzavřenou nádobu.

Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou.

Číslo osvědčení: **GB 02825 AX01** **cz T06-0490/95R/109**

Obsahuje xylen UN 1866

### OCHRANNÝ NÁTĚR NA BETONOVÉ DLAŽBY

Je přímo aplikovatelný akrylátový nátěr, který zajistí zlepšení odolnosti, trvanlivosti a estetičnosti povrchu betonového dláždění (zámkové a vymývané dlažby apod.)

#### Návod k použití

<b>PŘÍPRAVA</b>	<p><b>Nová dlažba</b> - aplikujte co nejdříve po vydláždění. Odmette písek s povrchu. Aplikujte při teplotě nad 4 °C a zabraňte vstupu nejméně na 2 hodiny potřebné ke schnutí. Neaplikujte na mokrý povrch nebo když předpokládáte déšť nebo když je na povrchu tzv."výkvět" (bílé skvrny). <b>Stará dlažba</b> - zcela očistěte povrch tlakovou myčkou a odmašťovacím prostředkem PB - PICSEAL. Nechejte povrch velmi dobře vyschnout a aplikujte spojovací písek ještě před nástřikem.</p>
<b>APLIKACE</b>	<p><b>Nástřikáním</b> - použijte výhradně PB stříkací zařízení. Nepoužívejte stříkací pistole s gumovým těsněním! (pryž se xylenem rozpouští). Aplikujte dva nástřiky s dostatečným časovým odstupem pro schnutí. Druhý nástřik provedte v 90° úhlu k prvnímu. Na malé plochy je možné použít i <b>natírací váleček</b> nebo <b>štetku</b>, ale nanášejte vždy tak jemně aby nevznikaly kaluže a přelévání.</p>
<b>VYDATNOST</b>	<p>Nejlepší výsledek dosáhnete stříkáním - asi 6-7 m<sup>2</sup>/l, jiným způsobem se vydatnost sníží až na cca 3-5 m<sup>2</sup>/l. Zajistěte si přiměřený objem. Před otevřením nádobu protřepete. Udržujte nádobu zavřenou, pokud s ní právě nepracujete. Trysky po použití dobře očistěte xylenem.</p>
<b>UPOZORNĚNÍ</b>	<p>Dodržujte pokyny dle návodu. Skladujte mimo dosah dětí a zvířat! Používejte ochranné rukavice a oděvy. Používejte dýchací roušku a ochranné brýle. Při znečištění pokožky ji ihned omyjte.</p>

P.I.C.S. Ltd.  
HERMITAGE  
ENGLAND

Dodavatel: **BAUTECH Brno, s.r.o.**  
tel./fax: 549 247 360  
e-mail: info@pressbeton.cz